

<b>DEFINITION</b>	Peinture Epoxy à deux composants, phase aqueuse.									
<b>CLASSIFICATION</b>	AFNOR - Famille 1 - Classe 6b									
<b>COMPOSITION PARTICULARITES</b>	Résine époxydique en phase aqueuse pour sols et murs en béton à haute résistance chimique et mécanique. Séchage et durcissement très rapides.									
<b>EMPLOIS</b>	Pour sol et murs en béton. Le WATERPOX est particulièrement adapté aux murs et sol d'hôpitaux, laiteries, abattoirs, chai et milieu agro-alimentaire. Résiste aux détergents et produit de désinfection. Usage : Intérieur (farinage aux UV en extérieur).									
<b>CARACTERISTIQUES</b>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 20px; text-align: center; margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Aspect du feuil sec</b> : satiné brillant  <b>Viscosité de livraison</b> : 90-100 Ku à 20°C  <b>Extrait sec</b> : 77% en poids  <b>Densité</b> : 1,40 ± 0,05  <b>Proportion du mélange</b> : Base A 100/Catalyseur B 65 (en poids)  <b>Durée de vie du mélange</b> : 1 heure ½ – <b>Au-delà de ce temps, ne pas diluer le mélange pour le rendre plus liquide, le produit ne peut plus durcir.</b></p> <p><b>Séchage :</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Hors poussière</td> <td style="width: 30%;">1 heure</td> <td rowspan="4" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">} Hygrométrie 60% Température 20°C pour une épaisseur de 40µm feuil sec</td> </tr> <tr> <td>Dur</td> <td>6 jours</td> </tr> <tr> <td>Recouvrable</td> <td>mini 24H – maxi 8 jours</td> </tr> <tr> <td>Circulable</td> <td>24 heures/48 heures (suivant hygrométrie)</td> </tr> </table> </div> </div>	Hors poussière	1 heure	} Hygrométrie 60% Température 20°C pour une épaisseur de 40µm feuil sec	Dur	6 jours	Recouvrable	mini 24H – maxi 8 jours	Circulable	24 heures/48 heures (suivant hygrométrie)
Hors poussière	1 heure	} Hygrométrie 60% Température 20°C pour une épaisseur de 40µm feuil sec								
Dur	6 jours									
Recouvrable	mini 24H – maxi 8 jours									
Circulable	24 heures/48 heures (suivant hygrométrie)									
<b>MISE EN OEUVRE</b>	<p><b>LES FONDS : La préparation des fonds doit être conforme aux DTU 13.3/21/26.2/59.3.</b> Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité par capillarité au travers de la chape béton.</p> <p><b>1. Béton brut</b> : les fonds devront avoir eu un temps de séchage minimum de 30 jours. Pour éliminer leur laitance, ils seront alors traités avec le détergent dégraissant <b>BN92 NEUTRASOL</b>.  <b>Rinçage à l'eau claire suivi d'un séchage d'au moins 48H</b> (suivant hygrométrie).  <b>Imprégnation</b> : Appliquer une couche de <b>WATERPOX (A+B) dilué à 30% d'eau</b> sur sol parfaitement sec, exempt de poussière, de gras et d'ancienne peinture non adhérente.  <b>Finition : Au rouleau</b>, appliquer deux couches de 70 à 100µm sec chacune de WATERPOX (dilué de 5 à 10% d'eau maximum) à 24 heures d'intervalle. Ne pas rediluer si le produit épaisse.  <b>A l'airless</b>, appliquer en une seule couche non diluée.</p> <p><b>2. Fonds déjà peints</b> :  Solution au cas par cas (nous consulter).</p> <p><b>3. Acier</b>: Dérouiller et dégraisser au <b>BN92 NEUTRASOL</b>. Appliquer un primaire antirouille (nous consulter). Appliquer 2 couches de <b>WATERPOX</b></p> <p><b>Ce produit n'est pas un autolissant: une application en trop forte épaisseur (&gt; à 250µm sec/en une couche) entraînerait un risque de faïencage et de fissuration.</b></p>									
<b>APPLICATION</b>	<p><b>PREPARATION :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Homogénéiser séparément le contenu des deux composants part A puis part B.</li> <li>2. <b>Verser la part B dans la base A et homogénéiser parfaitement.</b></li> <li>3. Laisser mûrir 10 minutes</li> <li>4. Ajouter l'eau pour application au rouleau/pinceau.</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;">} Brasser soigneusement à nouveau</div> <p><b>Température d'application</b> impérativement comprise entre 15°C et 30°C. La température du support doit être d'au moins 10°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation. Hygrométrie maximum 60%.</p> <p><b>Rendement moyen par couche</b> : 8 à 9 m<sup>2</sup> au Kg soit 170 à 140 gr/m<sup>2</sup> pour 90 à 75 µm sec.</p> <p><b>Nettoyage du matériel</b> : A l'eau immédiatement après application. Après séchage : DILUANT EE 77</p> <p><b>Antidérapage</b> : Bien qu'elle soit naturellement peu glissante, il est possible de rendre la peinture antidérapante par addition d'un agent antidérapant (nous consulter).</p> <p>Les qualités de résistance mécanique du CW51 WATERPOX sont remarquables, mais sur le plan esthétique toute blessure/rayure du film altérera la brillance de la surface. Par conséquent, un système de nettoyage hebdomadaire est à prévoir à la monobrosse ou au Karcher avec cire lustrante.  Pour éviter d'éventuels écarts de nuance, il est recommandé, pour chaque couche, de procéder à une application en continu sur toute la surface.</p>									
<b>HYGIENE &amp; SECURITE</b>	Fiches de Données de Sécurité disponibles sur demande.									
<b>STOCKAGE</b>	1 an en emballages pleins et bien fermés à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Craint le gel.									