

**CLEAN MELT™ 8860****Référence Bulteau Systems CHMFCM8860****Type d'adhésif**

Adhésif thermofusible.

Avantages du produit

- Produit blanc avec une très bonne stabilité thermique
- Très bon tack initial pour supports ayant un fort effet ressort

Applications typiques

CLEAN MELT™ 8860 est particulièrement adapté pour les caisses carton, les plateaux et les boîtes.

Substrats adaptés

Carton compact, Kraft, papier.

Propriétés typiques

Propriété	Valeur
Couleur	Blanc
Consistance	Solide
Point de ramollissement (Mettler)	env. 105°C
Viscosité (Brookfield)	env. 1 900 mPa.s à 150°C env. 1 500 mPa.s à 160°C env. 950 mPa.s à 180°C
Durée de vie	24 mois



Instructions d'application Applicable par buses.

Température d'application : entre 160°C et 180°C, en fonction des conditions opératoires.

Le format en granulés convient pour les systèmes d'alimentation automatique. Avant de remplir les containers, pressez les sacs afin de désagréger les agglomérats qui se seraient formés lors du stockage. Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas +30°C.

Instructions de nettoyage Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes options de nettoyage existantes.

Conditionnement habituel Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes options de conditionnement existantes.

Conditions de stockage Dans son emballage d'origine scellé à l'abri du soleil, de la poussière, de l'humidité et des hautes températures.

Recommandations pour l'élimination Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les instructions d'élimination.

Consignes de sécurité Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les consignes de sécurité.

Our Focus is Clear. **Perfecting Adhesives.**

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement des matériaux ou des conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit vous acceptez les termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, la responsabilité globale d'H.B. Fuller pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés. H.B. Fuller n'est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive résultant ou en rapport avec la fourniture de produits.

Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite.